RETANOL® XTREME PRO

Massetto **RETANOL® XTREME PRO CT F8 S60 H30 B1,5** secondo UNI EN 13813 idoneo per sostenere carichi distribuiti fino a **3 kN/m2** e pronto alla posa di qualsiasi rivestimento dopo **5 giorni**.

Massetto cementizio realizzato con inerti selezionati, cemento Portland al calcare e **2,00 litri** per metro cubo di additivo **RETANOL® XTREME PRO**.

Resistenza a flessione **8 N/mm²**, spessore totale del massetto **60 mm**, copertura del tubo/fungo **30 mm**, resistenza allo strappo ≥ **1,5 N/mm²**.

Calpestabile dopo **1 giorno** e pronto al lieve carico di cantiere dopo **3 giorni**.

È possibile partire con il ciclo di accensione dell'impianto **1 giorno** dopo la posa del massetto.

Le forze meccaniche devono essere attestate con rispettivo rapporto di prova mediante un numero adeguato di prelievi fatti in cantiere ed analizzati secondo la normativa UNI EN 13892-2.

Dev'essere consegnata alla DL, prima dell'avvio dei lavori di pavimentazione, una liberatoria giuridicamente vincolante da parte del produttore con assunzione di responsabilità e copertura assicurativa, che copra danni al rivestimento causati da un'eventuale umidità residua del massetto.

© PCT PERFORMANCE CHEMICALS GMBH Germany
PCT Italia Performance Chemicals, Via Nazionale 25, 39010 Gargazzone (BZ) - Italy
Telefono +39 0473 421199, Fax +39 0473 421212, info@pct-italia.it, www.pct-italia.it